



GEOTEXTILES KN600

WWW.GEOSINTETICOSEMARESA.CL

Los geotextiles de Polyester, MAFISSA, son resistentes a los ácidos y alcalis encontrados normalmente en los suelos.



PROPIEDADES	NORMA	UNIDAD	KN600
Peso nominal	ASTM D 5261	grs/m ²	600
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	>90
PROPIEDADES MECÁNICAS			
Resistencia a la tracción Grab	ASTM D 4632	N	2.400
Alargamiento a la Rotura	ASTM D 4632	%	>60
Desgarre Trapezoidal	ASTM D 4533	N	1000
Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	kN	5,8
Resistencia al Punzonamiento	ASTM D 4833	N	1200
Resistencia a la tracción banda ancha	ASTM D 4595 ASTM D 3786	kN/m %	45 >60
Resistencia al reventado	ASTM D 3786	kPa	5.500
PROPIEDADES HIDRÁULICAS			
Permisividad	ASTM D 4491	s ⁻¹	0,8
Flujo de agua	ASTM D 4491	l/min/m ²	2.340
Tamaño de apertura de poros	ASTM D 4751	O95 mm	0,05 (120)
DIMENSIONES DEL ROLLO			
Largo		m	100
Ancho		m	4,6
Rollo		m ²	460

USOS				
FILTRO	SEPARACIÓN	PROTECCIÓN	CONTROL EROSIÓN	DRENAJE
				
Alta permeabilidad necesaria para el flujo de agua, logrando una eficiente retención de material fino.	Impide que materiales con diferentes características y calidad se mezclen, de esta forma se evita la contaminación del material aportado.	Reduce los daños por fricción y aumenta la resistencia al punzonamiento de las geomembranas, protegiéndolas del daño producido por las capas granulares en contacto.	Aporta con sus propiedades hidráulicas de separación y filtro, en diferentes tipos de talud y riberas protegidos por sistemas de gaviones, rocas y estructuras de hormigón.	Capacidad de transportar líquidos y permitir el paso de estos, aportando con sus características de filtro y separación en los diferentes tipos de sistemas para drenaje.

VENTAJAS	MANUAL DE CARRETERAS
----------	----------------------

*1 Obs costurado : La fábrica no se hace responsable de los métodos de costurado que se realizan en obra.

- Incrementa la capacidad de carga.
- Excelente permeabilidad y retención de los finos.
- Acorta los períodos de consolidación.
- Reduce el aporte de material granular.
- Hace innecesaria la sustitución de suelo.
- Evita la contaminación de la capa granular aportada.
- Aumenta considerablemente la resistencia a la helada.
- Polyfelt TS es compatible con el medio ambiente.

PROPIEDADES	KN150	KN200	KN300	KN400	KN500
Requisitos de Geotextiles para estabilización de suelos. (tabla 5.204.202.A)		✓	✓	✓	✓
Requisitos de Geotextiles para separación de materiales. (tabla 5.204.202.B)	✓	✓	✓	✓	✓
Requisitos de Geotextiles para Drenaje. (tabla 5.204.202.C)	✓	✓	✓	✓	✓
Requisitos de Geotextiles para control de erosión. (tabla 5.204.202.D)		✓	✓	✓	✓
Requisitos de Geotextiles para relleno estructural liviano. (tabla 5.204.202.E)					✓



Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.