

TABLESTACAS

CL9900 SG-625

SG-225 SG-650

SG-325 SG-750







SG-425 SG-825





SG-525 SG-850

SG-550 SG-950

WWW.GEOSINTETICOSEMARESA.CL



PROPIEDADES	UNIDAD	CL-9900	SG-225	SG-325	SG-425	SG-525	SG-550
Diseño	-						
Momento permitido (M)	lbs/ft kN/m	5,333 23.72	1,920 8.54	2,960 13.17	3,813 16.96	4,693 20.87	5,200 23.13
Módulo de sección (Z)	in ³ /ft cm ³ /m	20.0 1,075	7.2 387	11.1 597	14.3 769	17.6 946	19.5 1,048
Momento de inercia (I)	in ⁴ /ft cm ⁴ /m	90 12,290	18 2,458	39 5,326	57 7,784	79 10,788	78 10,652
Fuerza de impacto	in-lbs/in ² N-mm/mm ²	13,750 2,406	11,000 1,925	13,750 2,406	13,750 2,406	13,750 2,406	15,000 2,625
Espesor (t)	in mm	0.350 8.9	0.225 5.7	0.250 6.4	0.285 7.2	0.290 7.4	0.370 9.4
Profundidad de sección	in mm	9.0 229	5.0 127	7.0 178	8.0 203	9.0 229	8.0 203
Ancho de la sección	in mm	24 610	18 457	24 610	24 610	24 610	12 305
Material	-	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie
Colores estándar	-	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla
Perfil / Funciones patentadas	-	Perfil del cuadro	Perfil del cuadro I-Beam Lock, XCRTM	Perfil del cuadro I-Beam Lock	Perfil del cuadro I-Beam Lock	Perfil del cuadro I-Beam Lock	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock
Embalaje estándar	-	20 hojas / paquete	15 hojas / paquete	20 hojas / paquete	20 hojas / paquete	20 hojas / paquete	20 hojas / paquete

PROPIEDADES	UNIDAD	SG-625	SG-650	SG-750	SG-825	SG-850	SG-950
Diseño	-						
Momento permitido (M)	lbs/ft kN/m	6,507 28.94	7,893 35.11	9,707 43.18	9,787 43.53	9,920 44.12	15,147 67.37
Módulo de sección (Z)	in ³ /ft cm ³ /m	24.4 1,312	29.6 1,591	36.4 1,957	36.7 1,973	37.2 2,000	56.8 3,054
Momento de inercia (I)	in ⁴ /ft cm ⁴ /m	122 16,660	148 20,212	182 24,854	220 30,043	186 25,400	341 46,567
Fuerza de impacto	in-lbs/in ² N-mm/mm ²	15,000 2,625	15,000 2,625	15,000 2,625	15,000 2,627	15,000 2,625	17,500 3,063
Espesor (t)	in mm	0.385 9.8	0.385 9.8	0.460 11.7	0.485 12.2	0.515 13.1	0.715 18.2
Profundidad de sección	in mm	10.0 254	10.0 254	10.0 254	12.0 305	10.0 254	12 305
Ancho de la sección	in mm	30 762	18 457	12 305	30 762	18 457	18 457
Material	-	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie	Vinilo rígido resistente a la intemperie
Colores estándar	-	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla	Gris, arcilla
Perfil / Funciones patentadas	-	Perfil del cuadro I-Beam Lock	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock, Structural Ribs, XCRTM	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock, XCRT	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock	Perfil Z del cuadro I-Beam Lock, XCRT
Embalaje estándar	-	8 hojas / paquete	12 hojas / paquete	12 hojas / paquete	5 hojas / paquete	12 hojas / paquete	6 hojas / paquete



Nota: Los valores indicados corresponden a valores mínimos obtenidos en el Laboratorio de Fábrica y Laboratorios Independientes Certificados. Se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.